



# Fixit 845 evo (C40 - F7)

Chape fluide au sulfate de calcium rapide et ciment spécial

**Utilisation:** Fixit 845 evo est une chape fluide au sulfate de calcium pour zone sèche à l'intérieur, avec chauffage au sol. Dimensionnée adéquatement, la chape fluide à sulfate de calcium «rapide» convient aux catégories A, B, C, D. Appliquer une barrière vapeur (p. ex. bande barrière vapeur Fixit) contre l'humidité ascendante et les processus de diffusion d'humidité extrêmes. Ne pas poser Fixit 845 evo dans les locaux avec écoulement au sol.

- Propriétés:**
- Réclame peu d'espace d'installation et de surface grâce à la technologie des silos à faible encombrement
  - Recouvrable plus rapidement que selon SIA avec garantie
  - Économie de coûts de chauffage jusqu'à env. 20% grâce à un auto-compactage et une conductivité thermique optimales
  - Peut être pompé jusqu'à 200 m ou 80 m de hauteur
  - Certifié eco
  - Testé par IBR (COV, biocides, métaux lourds et la radioactivité)

**Mise en œuvre:**



Données techniques				
Type d'emballage				
Unités par emballage	40 unité/pal	42 unité/pal	25 unité/pal	
Quantité par unité	25 kg/unité	25 kg/unité	40 kg/unité	1.000 kg/unité
Remarques	Départ usine Holderbank	Départ usine Bex et Untervaz	Jusqu'à épuisement du stock	
Granulométrie	0 - 3 mm			
Adjonction d'eau	env. 4,5 l/sac	env. 4,5 l/sac	env. 6,5 l/sac	env. 170 l/t
Consommation	env. 18 kg/m <sup>2</sup> /cm			
Rendement	env. 560 l/t			
Délai de mise en œuvre	30 - 45 min			
Masse volumique à sec	env. 2.000 kg/m <sup>3</sup>			
Résistance à la compression (28 jours)	≥ 40 N/mm <sup>2</sup>			
Résistance à la flexion (28 jours)	≥ 7 N/mm <sup>2</sup>			
Résistance à la contrainte d'adhérence en traction	> 1,2 N/mm <sup>2</sup>			
Module d'élasticité	≤ 20.000 N/mm <sup>2</sup>			
Praticable après	env. 24 h			
Chargeable	après 7 jours : sollicitation légère après 28 jours selon type d'utilisation			
Prête pour un revêtement étanche	≤ 1,3 % de la masse humidité résiduelle (selon SIA 252/253 CM ou Darr 45°C)			
Prête pour un revêtement perméable à la vapeur d'eau	≤ 1,8 % de la masse humidité résiduelle (selon SIA 252/253 CM ou Darr 45°C)			
Conductivité thermique λ	1,2 W/mK			
Délai de séchage	env. 1 semaine/20 mm (jusqu'à 40 mm) env. 2 semaines/10 mm (dès 40 mm)			
Taux de retrait et de gonflement	≤ 0,1 mm/m			



## Fixit 845 evo (C40 - F7)

Chape fluide au sulfate de calcium rapide et ciment spécial

<b>Composition:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Liant : sulfate de calcium, ciment spécial</li> <li>• Agrégats : sable silico-calcaire, granulométrie 0 – 3 mm</li> <li>• Additifs : activateurs, fluidifiants, agents régulateurs de prise</li> </ul>
<b>Généralités:</b>	Pour la planification et la mise en œuvre, observer les règles générales de la construction, les fiches techniques respectives en vigueur de l'association PAVIDENSA (anciennement ASES), les normes SIA 251/252 et les directives normatives qui y sont mentionnées. Tenir compte des données de cette fiche technique et des directives de mise en œuvre de Fixit SA.
<b>Mise en œuvre:</b>	Fixit 845 evo peut être appliquée à plat avec une pompe de mélange et de transport. Contrôler la consistance (mesure d'étalement) avant et pendant l'application.
<b>Traitement ultérieur:</b>	<p>Pendant la pose, Fixit 845 evo chape fluide au sulfate de calcium rapide doit être chauffée (température à +25 °C). 24 heures après la fin des travaux de pose, la température de chauffage est augmentée de 5 °C par jour, jusqu'à ce qu'elle atteigne 45 °C. Une fois la recouvrabilité atteinte, réduire continuellement la température de 5 °C par jour jusqu'à ce que la température de surface de la chape corresponde à la température ambiante (environ 20 °C). Les protocoles de chauffage sont à disposition auprès de Fixit SA.</p> <p>Protéger la chape à sulfate de calcium fraîchement posée des courants d'air et de l'ensoleillement direct pendant 24 heures. 3 - 5 jours après, selon le processus de dessiccation, la surface de la chape fluide au sulfate de calcium peut être poncée.</p>
<b>Stockage:</b>	Au sec, peut être stocké pendant 3 mois.

**Certificats:**



**Epaisseurs minimales/  
dimensionnement selon  
SIA 251**

Type de chape Catégorie	Chape chauffée		non chauffée sur isolation	
	A, B1	B2, B3, C, D	A, B1	B2, B3, C, D
dL-dB ≤ 3 mm	35 mm + Ø	45 mm + Ø	35 mm	45 mm
dL-dB ≤ 5 mm	40 mm + Ø	non autorisé	40 mm	non autorisé
+ Ø signifie: L'épaisseur de la chape augmentée du diamètre extérieur du tuyau de chauffage (en règle générale 17 mm)	non chauffée sur couche de séparation			
			30 mm	40 mm

**Autres indications:**



**Remarques particulières:** Pendant l'exécution des travaux, la température de l'air et du matériau est au minimum de +5 °C et au maximum de +30 °C.

**Dispositions générales:** Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle avec Fixit AG ni aucune obligation secondaire incombant à Fixit AG. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.